

Composition chimique type



SiO ₂	sup. à	98,9 %
Fe ₂ O ₃	inf. à	0,2 %
Al ₂ O ₃	inf. à	0,5 %
K ₂ O	inf. à	0,2 %
CaO	inf. à	0,1 %

Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre)	2,65
dureté (Mohs)	7
pH	# 7.5
densité apparente sable sec ("Prolabo") ...	1,5
perte au feu (à 1000°C)	maxi 0,15 %
résistance pyroscopique (SFC ISO R528)	1750 °C

GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

(% en masse - Valeurs indicatives)



TAMISAGE AFNOR

Classe µm	refus par tamis %
≥ 2500	0,4
2500 - 2000	22,8
2000 - 1600	55,1
1600 - 1250	18,4
1250 - 1000	0,8
< 1000	2,5

ouverture des mailles µm	refus cumulés %
≥ 2500	0,4
≥ 2000	23,2
≥ 1600	78,3
≥ 1250	96,7
≥ 1000	97,5
pas de	2,5



SITE DE PRODUCTION D'HOSTUN

Quartier Les Merles

26730 Hostun

Tel : +33 (0)4 75 05 81 00 Fax : +33 (0)4 75 48 85 57

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION COMMERCIALE

141 Avenue de CLICHY 75848 PARIS Cedex 17

Tel : +33 (0)1 53 76 82 00 Fax : +33 (0)1 42 25 32 23

site web : www.Sibelco.fr



Certificat FR07/1515QU